



J Runö Dark Grey

Granittkeramikk

J Runö Dark Grey er en grå granittkeramikk med kalksteinsutseende i en matt overflate. Runö er svært naturlig med fossilaktige detaljer og vakre varierende toneforskjeller mellom platene. Inspirert av steinen som er utvunnet langs kalksteinsbeltet som strekker seg fra Öland, under Østersjøen og det gamle svenske landskapet på øyene utenfor kysten av Estland og videre gjennom Tallinn og opp til St. Petersburg. Kalksteinen, som markedsføres under flere navn som f.eks. Baltic Grey & Reval Kalksten, har blitt utvunnet langs denne linjen i generasjoner og har blitt brukt i bygninger rundt om i hele Skandinavia.

Art.navn	Art.nr.	Størrelse (mm)	Tykkelse (mm)	m ² /per laattikko	stk./kasse	kg/kasse	Nettstørrelse (mm)
J66 RUNÖ DARK GREY	39601	595x595	9	1.08	3	24	-
J36 RUNÖ DARK GREY	39602	296x595	9	1.26	7	24	-
J33 RUNÖ DARK GREY	39603	296x296	9	1.08	12	23	-
J1515 RUNÖ DARK GREY	39614	147x147	9	0.63	28	13	-

Egenskaper

Frostsikker, vannabsorpsjon ≤ 0,5 %: Ja
Avrettet/kantskåret: Ja
Kjemisk bestandig: Ja
Modultilpasset: Ja
Sklisikkerhetsklassifisering R-klasse*: R10
Sklisikkerhet ABC-klasse*: B

- **VIKTIG!** Ved levering – Sørg for at det utføres en **mottakskontroll** umiddelbart! Kontroller materialet med tanke på antall, modell, farge og størrelse osv. Rapport eventuelle avvik til forhandleren din umiddelbart! Eventuelle transportskader meldes til sjåføren.
- Granittkeramikk bør monteres med festemasse i minimum klasse C2.
- Anbefalt kamstørrelse: 4-10 mm avhengig av størrelse og overflate på platen. Fliser med størrelse 30 x 30 cm og større dobbeltlimes på vegg.
- På flate gulv vil det være en god idé å bruke flytende klister. Plater med en størrelse på 30 x 60 cm eller større bør ikke legges i halve fuger. Om det ønskes påkledning så anbefales det maksimalt ¾ ledd.
- Kutting gjøres med diamantblad og fliseskjærer tilpasset granittkeramikk.
- Hullboring utføres med et mekanisk diamantbor.
- Ytterhjørner kan fint sages med diamantfreser eller slipeskiver.
- Kanter og hjørner kan pusses med maskin, avrundes og formes enkelt med en diamantslipeskive og poleringspute i en vinkelsliper.
- Skjøting utføres med egnet skjøt etter forventet belastning og det aktuelle rom.
- Fugefarge bør velges i samme farge som de aktuelle flisene. Anbefalt fugebredde 2 mm.
- Granittkeramikk er industrielt produsert av naturlige råvarer. Visse nyanse- og størrelsesvariasjoner kan forekomme, så sjekk og godkenn alltid materialet før montering. Klager på eventuelle farge- og størrelsesvariasjoner etter montering godkjennes ikke.
- Shade/Tone eller "Brenninger" på norsk. I likhet med maling, tekstiler og andre industrielt fremstilte produkter, kan det forekomme nyanse- og størrelsesforskjell mellom ulike produksjoner. Bricmate sine kartonger er merket med Shade-/tonenummer som man bør skrive ned til senere anledninger. Sørg for å oppgi denne informasjonen ved tilleggsbestillinger!
- Caliber eller Kaliber angir nøyaktig størrelse på platen eller såkalt modulformat
- Fuging utføres med egnet fuge etter forventet belastning og aktuelt rom. Anbefalt fugebredde er 2 mm.
- Forslag til fugefarge (OBS! Godkenn før fuging – Fuge velges helst i harmoniserende farge med aktuell flis):
 - ARDEX - Gråbrun
 - KILTO - 234 Grey Brown
 - MAPEI - 114
 - MIRA - 123
 - SCHÖNOX - Platinum Grey 25
 - SOPRO - Ebenholts 62
 - WEBER - 37 Chocolate
 - LIP - Grå

Pleieråd

Generelle vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner for granittkeramikk:

Grunnrengjøring / Byggerengjøring:

Granittkeramikk må rengjøres grundig før gulvet kan brukes. En grunnrengjøring har som mål å fjerne produksjonsrester, sementfilm og fuging fra legging samt byggestøv og annet smuss fra konstruksjonen. Slik rengjøring skal utføres med et surt rengjøringsmiddel, type "fliserent", som er effektivt mot uorganisk smuss av typen nevnt ovenfor. Bricmate anbefaler "FILA Deterdek" fra Tebo Byggtillbehør, Deterdek er et profesjonelt surt rengjøringsmiddel spesielt utviklet for keramikk, effektivt mot uorganisk smuss som kalkavleiringer og sementfilm mm. Følg instruksjonene nøye angående fortynning og prosedyre.

Daglig rengjøring:

Til daglig bruk anbefales det en mikrofiberklut med vann eller "Eddikspray," Kan også brukes på andre overflater med Granittkeramikk! "Eddikspray": Bland 1dl 24% eddik og noen dråper oppvaskmiddel med 3dl vann i en sprayflaske. På større flater brukes helst en svakt alkalisk eller pH-nøytral, ikke-filmdannende gulvvask, type "Allrent". Bricmate anbefaler "FILA Cleaner" som er et profesjonelt pH-nøytralt rengjøringsmiddel for alle typer harde gulv som tåler vann.

Flekkfjerning:

Flekker fra uorganisk smuss som kalkrester ol. samt organisk smuss som fettflekker fjernes i første omgang etter anvisningen for den daglige rengjøringen. Bruk en oppvask-/skrubbebørste som hjelp. Såkalte tørke- eller skuresvamper kan også gjøre vaskingen enklere. FILA Deterdek og Fila PS87 anbefales mot mer alvorlige uorganiske og organiske flekker. Følg instruksjonene nøye angående fortynning og prosedyre.

Eksempel på flekker:

Matflekker, øl/vin, fett eller metallrester av aluminium (lettmetall) fjernes med alkalisk vaskemiddel i vann, som FILA PS87, universalrens, grovrengjøringsmiddel eller natron. Vaskemiddel for glasskeramiske kokeplater er effektivt mot metallskrap fra kniver mm. Skyll alltid grundig før og etter håndtering av mat på for eksempel kjøkkenbenken. Maskinoljeflekker, asfaltflekker, blekk, lim, ripemerker av gummi eller stearin/parafin fjernes med organisk løsemiddel som white spirit, acetone, teknisk sprit eller rensbensin. Rustflekker, kalkflekker eller ripemerker fra stål/jern fjernes med surt vaskemiddel i vann, som FILA Deterdek, eddiksyrer/eddikalkohol eller sitronsyre. Malingsflekker som har tørket fjernes mekanisk med barberblad, eventuelt kombinert med varmegistol.

